

## SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060

Verlaufadditiv für lösemittelhaltige Beschichtungssysteme, silikonfrei

**Chemische Basis:** Veretheretes Melamin-Formaldehyd-Harz in Lösemittelgemisch

**Eigenschaften:** **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** ist ein oberflächenaktives Additiv, das Verlaufstörungen in lösemittelhaltigen Lacksystemen beseitigen kann. Bedingt durch die erhöhte Oberflächenglätte, verbessert **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** häufig auch den Glanz. Vielfach kann man mit Verwendung von **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** auch Ausschwimmerscheinungen beseitigen.

**Einsatzgebiete:** **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** wird in lösemittelhaltigen oder lösemittelfreien Beschichtungssystemen eingesetzt. **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** ist in den meisten lösemittelhaltigen Bindemittelsystemen wirksam. Für wässrige Anstrichstoffe ist **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** nicht geeignet.

**Technische Daten:** Aussehen : hellgelbe Flüssigkeit  
(Richtwerte) Dichte (ISO 2811-1) : 0,91 g/cm<sup>3</sup>  
Flammpunkt (ISO 1523) : 23 °C

**Verarbeitung:** Die Einsatzkonzentration von **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** liegt zwischen 0,1 - 0,5 %, bezogen auf das Gesamtsystem. Eine Einarbeitung kann zu jedem Produktionszeitpunkt erfolgen. Es empfiehlt sich eine Zugabe während der ersten Produktionsstufen, um eine gute Verteilung des Additivs zu gewährleisten.

**Lagerung:** **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** nicht über 40° C lagern. **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** vor Gebrauch aufrühren. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das Originalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden. Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO<sup>®</sup> flow 8060** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre erhalten.

**Verpackung:** 180 kg Fass

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 03/2019