SCHWEGO® mar 8306

Gleitadditiv für lösemittelhaltige Beschichtungssysteme

Chemische Basis: Modifiziertes Silikonpolymer in Lösemittel

Eigenschaften: Die Zugabe von **SCHWEGO® mar 8306** in lösemittelhaltigen Lackformulierungen führt zur einer Verbesserung der Ritz- und Kratzfestigkeit, erhöht die Blockfestigkeit und aufgrund der Slipveränderung wird die Filmoberflächenhärte erhöht. Außerdem wird die Tendenz der Verschmutzungsneigung von Lackoberflächen reduziert. **SCHWEGO® mar 8306** hat keinen Einfluss auf den Glanz.

Einsatzgebiete: **SCHWEGO® mar 8306** ist in lufttrocknende - und ofentrockende Systeme in Holz- und Metallformulierungen im Einsatz. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann **SCHWEGO® mar 8306** in den meisten Bindemittelsysteme eingesetzt werden. Hervorzuheben sind 2K-Polyurethanlacke und Einbrennlacke.

Technische Daten: *(Richtwerte)*

Aussehen		: farblose, klare Flüssigkeit
Dichte	(ISO 2811-1)	: 0,95 g/cm³
Flammpunkt	(ISO 1523)	: 40 °C
Nichtflüchtige Anteile	(ISO 3251)	: 52 %

Verarbeitung: Die Einsatzmenge von **SCHWEGO® mar 8306** liegt zwischen 0,1 – 0,5 % bezogen auf die Formulierung. **SCHWEGO® mar 8306** kann in jeder Phase der Lackherstellung eingearbeitet werden.

Lagerung: **SCHWEGO® mar 8306** vor Gebrauch aufrühren. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Um die Produktqualität zu erhalten, sollte das Orginalgebinde nach jeder Entnahme sofort wieder verschlossen werden. Die beschriebenen Eigenschaften von **SCHWEGO® mar 8306** bleiben bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate erhalten.

Verpackung: 180 kg Fass

Die vorstehenden Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für bestimmte Einsatzzwecke ist in unseren Informationen nicht zu sehen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt. 03/2019

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG · Wernher-von-Braun-Str. 14 · 53501 Grafschaft-Gelsdorf · Germany
Tel.: +49 (0) 2225 9226-0 · Fax +49 (0) 2225 9226-33 · E-Mail: info@SchwegmannNet.de · www.SchwegmannNet.de